

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN COSTRUCTIELAK ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen Constructielak Zwart is een goed verstrijkbare bitumenlak. Biedt bescherming tegen zuren en blijft na droging elastisch.
TOEPASSING	Tenco Bitumen Constructielak Zwart wordt gebruikt waar bijvoorbeeld ijzer, beton, steen, golfplaten, bitumen dakbedekking en dakgoten goed beschermd moeten worden met een makkelijk te verwerken en goed te verstrijken bitumen. Tenco Bitumen Constructielak Zwart is tevens prima te gebruiken als coating voor tanks en binnen wanden van stalen boten en schepen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Goede dekking -Waterafstotend -Zuur- en alkali-bestendig -Niet UV-bestendig.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	142 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	27 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,0 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	8-10 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	12 tot 15 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	47,0%

GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende ouder teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Voor een goede bescherming op nieuw werk 2 lagen aanbrengen. Bij toepassing op beton de eerste laag met ca 5 á 10% terpentine verdunnen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine, tevens voor het reinigen van gereedschap en kwasten.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product,
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter