



WOODFILL

PERFECT FINISH 2-IN-1 - 250ML

2-COMPONENTEN EPOXY PLAMUUR OP BASIS VAN GEMODIFICEERDE EPOXY

Hoogwaardige 2-componenten flexibele epoxy plamuur op basis van gemodificeerde epoxy.

De Soepele pasta is gemakkelijk te mengen en daardoor fijn te verwerken. Na uitharding zeer goed te schuren en schaven.

Voordelen

- Na 30 minuten uitstekend te schuren
- Overschilderbaar met alle verfsystemen
- Perfect glad af te messen en krimpvrij
- Geurarm



Toepassing

Woodfill® Perfect Finish is een tweecomponenten epoxy afwerkplamuur. Het product is een uitstekend en duurzaam reparatieplamuur voor zeer snelle reparaties van kleine defecten en onvolkomenheden in hout, steen, metaal of geverfde oppervlakken. Woodfill® perfect Finish is zeer gemakkelijk te verwerken en perfect glad te schuren.

Eigenschappen

- Zeer eenvoudig te verwerken tot perfect gladde en strakke reparaties
- Gemakkelijk te mengen
- Uitstekend te schuren na 30 minuten
- Eenvoudig glad af te messen
- Zakt niet uit bij verticale reparaties.
- Oplosmiddelvrij.
- Milde geur
- Uitstekende hechting op hout, steen, metaal en geschuurde verflagen
- Kan na uitharding worden gezaagd, geschaafd of geboord
- Na 1 uur perfect overschilderbaar met water- en oplosmiddelhoudende verven

Verwerking

- Het te repareren oppervlak moet stevig, stof-, vuil- en vetvrij zijn.
- Oude verflagen dienen vooraf geschuurd te worden
- Doseer beide componenten (mengverhouding 1:1) in de gewenste hoeveelheid met een normaal kitpistool
- Meng beide componenten grondig op een mengschaal tot een homogeen gekleurde pasta.
- Wanneer beide componenten goed gemengd zijn, verspreidt u de pasta dun en soepel over het mengplateau om de juiste open tijd te behouden.
- Breng vervolgens de plamuur aan in de reparatie, zodat de oneffenheden volledig worden opgevuld met Woodfill® perfect finish.
- Mes de reparatiepasta af en strak glad met een plamuurmes of modelleermes
- Na ca. 30 minuten kan de reparatie geschuurd worden

Technische gegevens

Kleur gemengd product	Beige
Basis	Epoxy-polyamine
Viscositeit	Na menging een stevige pasta
Type product	2-componenten sneluithardende epoxy plamuur
Soortelijk gewicht component A	1.50 kg/l (± 0.03)
Soortelijk gewicht component B	1.52 kg/l (± 0.03)
Mengverhouding	1:1 in volume / gewicht
Verwerkingstijds	6 - 8 minuten bij 20°C
Kleefvrij	Na ongeveer 15 minuten
Schuurbaar	Na ongeveer 30 minuten
Maximale laagdikte	25 tot 30 mm
Houdbaarheid	12 maanden mits droog / koel en vorstvrij opgeslagen

*De data zijn gemeten bij 20°C en 65% RV.