

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 04-05-2015  
TSFK 08/1516236  
Rev : D  
Blad : 1/3



## Productnaam: Kelfort® polysoft

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: GvdW
--------------------	------------------------

**Het product:** Kelfort® polysoft is een snel uithardende, gladde 2-componentenplamuur op basis van polyesterharsen voor het repareren en het egaliseren van verschillende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

**De toepassing:** Gladmaken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

**Beperkingen:** Niet toepasbaar in grote laagdikten.  
Beperkt buiten toepasbaar.  
Door opname van vocht kan het product bij vorst beschadigen.  
O.a. niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreen en bitumineuze ondergronden.

### **Leveringsvorm:**

Kleur pasta: Wit.

Kleur verharder: Wit.

EAN-code: 1516236 => 8714678032059.

Verpakking: **Set van 1,5 kg pasta en 45 g verharder.**

Speciaal geschikt voor gebruik in het Kelfort® doseerpistool voor polysoft.

Inhoud doos: 6 sets.

Aantal dozen op pallet: 76.

Productiegegevens: Op de **pasta** staat een 6-cijferige code:

- de eerste 2 cijfers deelt men door het getal 2, dan krijgt men de productiemaand
- het derde cijfer is het laatste cijfer van het productiejaar
- de laatste 3 cijfers geven een interne codering aan (batchnummer).

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 04-05-2015  
TSFK 08/1516236  
Rev : D  
Blad : 2/3



## Productnaam: Kelfort® polysoft

---

### Productiegegevens

(vervolg):

Bijv. 182354 is geproduceerd in september (18:2=9) in het jaar 2012 met batchnummer 354.

Op de **verharder** staat een code van 9 tekens:

- het eerste cijfer is het laatste cijfer van het productiejaar
- de volgende 3 cijfers geven de productiedag door het jaar aan
- de letter D geeft een mengreferentie aan
- GR45 geeft de inhoud aan (45 gram).

Bijv. 2265DGR45 is geproduceerd in 2012, op de 265e dag in het jaar (dus 21 september).

### **Houdbaarheid:**

Minimaal 12 maanden houdbaar in ongeopende, originele verpakking bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C (in de schaduw).

### **Technische gegevens:**

Aanbrengtemperatuur:

+5 °C tot +25 °C.

Dichtheid:

1,9 g/ml.

Consistentie:

Pasta.

Mengverhouding:

2 à 3 (verharder) : 100 (pasta).

Verwerkingstijd:

4 min.

Overschilderbaar:

Ja, met de meeste verfsoorten (wel een compatibiliteitstest uitvoeren).

Schuurbaar:

Ja.

Vorstbestendig tot -15 °C

tijdens transport:

Ja.

### **Voorbehandeling en afwerking:**

De ondergronden dienen schoon en droog te zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van een cleaner en twee doeken. Metalen, polyester en geverfd hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen worden verwijderd.

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 04-05-2015  
TSFK 08/1516236  
Rev : D  
Blad : 3/3



## Productnaam: Kelfort® polysoft

---

(vervolg)

Ondergrond daarna reinigen met een schone doek en een geschikt reinigingsmiddel. Door het speciale Kelfort® doseerpistool is het zeer eenvoudig de juiste hoeveelheden pasta en verharder te gebruiken.

Niet uitgehard materiaal en gereedschap reinigen met een cleaner.  
Handen reinigen met handcleaner.