

PRODUCTINFORMATIEBLAD

| TENCOTOP DEUR & KOZIJN TRANSPARANT | |
|---|---|
| OMSCHRIJVING | Tencotop deur & kozijn transparant beschermt het hout tegen alle weersinvloeden en verlevendigt de houtstructuur. Prima geschikt voor zachte en harde houtsoorten. Tencotop deur & Kozijn transparant is vochtregulerend, kan niet bladderen en heeft een "ingebouwd" Uv-filter, waardoor het bestand is tegen direct zonlicht. Halfglanzend, verkrijgbaar in blank en een aantal houttinten. |
| TOEPASSING | Tencotop deur & kozijn transparant biedt een goede bescherming aan zowel zachte- als harde houtsoorten zoals gebruikt worden bij deuren, kozijnen en geveltimmerwerk. Ook geschikt voor het behandelen van binnen houtwerk. Tencotop deur & kozijn transparant Blank uitsluitend gebruiken als afwerklaag over eerder met gekleurde transparante beits behandeld hout. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none"> -Gemakkelijk verwerkbaar -Sterk hout beschermend -UV bestendig -Waterafstotend -Fraaie transparante kleuren -Vochtregulerend |
| BASISGEGEVENS | |
| Vorm | Vloeibaar |
| Kleur | Volgens de productomschrijving |
| Geur | Oplosmiddelachtig |
| Kookpunt | 145 °C |
| Vlampunt | 36 °C |
| Dampspanning bij 20 °C | 2,1 hPa |
| Dichtheid bij 20 °C | 0,9 g/cm ³ |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Viscositeit | 100 s (DIN 53211/4) |
| Theoretisch rendement | 13-15 m ² per liter |
| Aanbevolen laagdikte | 15-20 micron |
| Droogtijden | Stofdroog na 5 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C |

| | |
|---|---|
| Oplosmiddelgehalte | OPLOSMIDDELRUIJK Ontvlambaar EU-grenswaarden voor dit product (cat A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC. |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | ≥ 31% |
| GEBRUIKSAANWIJZING | Tencotop deur & kozijn transparant voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast. Buitenwerk (nieuw): 3 lagen aanbrengen, tussen de lagen licht schuren. Buitenwerk (onderhoud): reeds eerder gebeitst hout reinigen, licht schuren en 1 á 2 lagen Tencotop deur & kozijn transparant in kleur aanbrengen. Indien de kleur te donker wordt, afwerken met Tencotop naturel grenen of met Tencotop blank. Binnenwerk (nieuw): minimaal 2 lagen in kleur aanbrengen. Als afwerklaag Tencotop blank gebruiken. Binnenwerk (onderhoud): 1 laag volstaat. |
| MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR | Minimaal 8 °C bij 80% RV |
| VERDUNNING | Tencotop deur & kozijn transparant is gebruiksklaar. Verdunning met terpentine tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap. |
| GEBRUIKSVOORSCHRIFT | |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product. |
| Hantering en opslag | In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. |
| VERPAKKINGEN | 750 ml en 2500 ml |