

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOGARANT ZWARTE LAK	
OMSCHRIJVING	Tencogarant zwarte Lak is een zuur- en alkalibestendige zwarte lak welke eenvoudig is aan te brengen en het is gemakkelijk in onderhoud. Tencogarant zwarte lak biedt bescherming aan beton, metaal en hout dat permanent in contact staat met grond en/of oppervlakte water. Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen, hout, ijzer, steen en beton.
TOEPASSING	Tencogarant zwarte Lak wordt gebruikt voor objecten welke in contact staan met grond en/of oppervlaktewater zoals palen, beschoeiingen, mestsilos en funderingen. Tencogarant is niet Uv-bestendig en kan niet tegen blootstelling aan direct zonlicht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen -Te gebruiken op hout, metaal, steen en beton -Biedt bescherming aan hout, metaal en beton wat in direct contact staat met grond en/of oppervlaktewater -Tencogarant is niet Uv-bestendig en kan niet tegen blootstelling aan direct zonlicht.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart, mat
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	162 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	5 hPa
Dichtheid bij 20 °C	0,9 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Op metaal: 6-8 m ² /liter Op beton: 4-6 m ² /liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRUIK, VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK NIET

	AAN ARBO EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	55,0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Tencogarant zwarte lak voor en tijdens gebruik goed roeren. Het product aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond. Tencogarant zwarte lak aanbrengen met een kwast of verfroller, op nieuw werk tenminste twee lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan in de regel met één laag worden volstaan.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: 8 °C bij 80% RV Op staal: 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tencogarant zwarte lak is gebruiksklaar en dient onverdund gebruikt te worden. Gereedschap kan met terpentijn worden gereinigd.
GEBRUIKSVORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1000ml, 2500ml, 5000ml, 10 liter, 25 liter, 60 liter en 200 liter