

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 28-09-2020
TSEK : 1526290 t/m 15216295
Rev : B
Blad : 1/10



Opgesteld door: MM

Bekrachtigd door: GL

Handelsnaam : **Kelfort® Markeerverf fluor artikel:**
1526290, 1526292, 1526293, 1526294 en 1526295.

Toepassing van de stof/van de bereiding : Metaal, metselwerk, beton ,schijven en Stippen.

Leverancier : Ferney Group BV, Postbus 24, 1700 AA Heerhugowaard, Nederland,
tel.: +31(0)72-5765000, fax: +31(0)72-5765010, e-mail: sales@ferney.nl

Noodtelefoon : +31(0)30-2748888 (na werktijd, uitsluitend voor artsen, apothekers en
overheidsinstellingen)

Omschrijving

Kelfort® Markeerverf fluor is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Multifunctioneel in de bouw, toepasbaar om te markeren waar bijvoorbeeld gaten geboord moeten worden of waar leidingen moeten komen e.d. Door speciale spuitkop ook uitstekend geschikt om mee te 'schrijven'. Levensduur van ca. 8-12 maanden, hoog dekkend vermogen en weersbestendig. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, Gibo etc.

Productkenmerken

Sneldrogend : 360° ventiel (in alle richtingen te gebruiken)
Fluorescerend : Ergonomische kap
Uitstekende hechting

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 500 ML
Basis : Acrylaathars
Kleur : Fluor rose, fluor rood, fluor oranje, fluor geel, fluor blauw, fluor groen en wit
VOS-gehalte : Circa 87 m/m %
Vaste stof-gehalte : Circa 13 m/m %
Hittebestendig : Tot 110°C
Verbruik : 1 tot 2 m2 per 500ml, afhankelijk van ondergrond en toepassing
Droogtijd : bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
Stofdroog na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij na 10 tot 20 minuten
Uitgehard/ overspuitbaar na 24 uur
(Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en laagdikte)
Opslag / Houdbaarheid : Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.
Algemeen : Niet verwerken beneden 10°C. Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle zon aanbrengen. Spuitbus nooit op warmtebron plaatsen.

Veiligheidsvoorschriften Ferney Group BV

Datum : 28-09-2020
TSFK : 1526290 t/m 15216295
Rev : B
Blad : 2/10



Opgesteld door: MM	Bekrachtigd door: GL
--------------------	----------------------

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken indien gewenst. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden. Door het speciale ventiel is de bus in alle spuitposities te gebruiken.