

AGUAPLAST®

Multi tool, allround plamuur.

Toepassing

- Gips
- Gipsplaten
- Beton
- Cement
- Oude verflagen
- Glasweefselbehang
- Hout
- Binnen toepassing
- Voor fijne afwerking van hoge kwaliteit
- Als jointfiller en jointfinish bij gipsplaat
- Uitvlakken in lagen tot 6 mm

Eigenschappen

- Zorgt voor een erg fijn en glad oppervlak
- Ideaal als ondergrond voor alle types muurverf
- Vermindert de absorptie van de ondergrond en helpt zo verf te besparen
- Eenvoudig in verwerking en toepassing
- Kant en klaar voor gebruik
- Licht en moeiteloos aan te brengen
- Zeer goed schuurbaar
- Uitstekende hechting
- Zeer weinig krimp
- Fijne korrel
- Geschikt voor afwerking in kwaliteitsniveau Q1, Q2, Q3, Q4

Product

Kleuren: Wit; kan met Vista Universele Mengkleur aangekleurd worden

Vorm: Kant en klare pasta

Verdunning: Water

Verpakking: Emmer 15 kg en 25 kg

Opslag: In de originele gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, 36 maanden

Verbruik: 1,75 kg x m² x mm dikte



Max. dikte per laag: 6 mm

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Classificatie: EN 13963: 3A. Luchtdrogend kant en klaar voegenvuller en eindlaag voor het voegen van gipsplaten

Bindmiddel: Acryl copolymeren en vulstof

Dichtheid: 0,70 g/cm³

Korrel dikte: 100 Micron (fijn)

pH: 8

Brandklasse: A2, s1 d0

Applicatie

RVS troffel/truweel, plamuurmes, spatel, roller, spackmes, bazooka en/of airless-machine (min. van 5 ltr/minuut, nozzle vanaf 5,31). Gereedschap direct reinigen met water.

Temperatuur

Verwerking tussen 10°C-30°C bij <70% RV.

Droging (+23°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 24 uur per mm

Overschilderbaar: Na droogtijd

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog, stof- en vetvrij zijn.

Poederende of erg zuigende ondergronden eerst verstevigen met Südwest Tiefengrund.

Slecht hechtende delen eerst verwijderen.

Stof en vlekken vooraf verwijderen.

Bijzondere aanwijzing

Niet op natte of permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70530-002	Emmer 15 kg	1	44 x15 kg
70530-001	Emmer 25 kg	1	33 x 25 kg

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 3-11-2019.