

Materiaal

Polyethyleenfolie met vezelvlies voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.

Leveringsvorm

Rol/doos	Breedte in mm	M/doos
10	60	250

[Andere afmetingen op aanvraag.](#)

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Dikte	Afera 5001	0,30 mm
Treksterkte	Afera 5001	35N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur		-10°C tot +35°C
Opslagtemperatuur		+15°C tot +25°C
Houdbaarheid		12 maanden in originele verpakking

De ME301 heeft een zeer goede hechting op bijna alle gangbare bouwmaterialen, inclusief 'low energy' oppervlakken zoals PE, PS, PP, PTFE en non-woven materialen.

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die het verlijmen tegengaan.

Verwerking

- ME301 Foliekleefband wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal, bv. ontluichtingsbuizen, dakpansgewijs overlappend te monteren met de dampremmende folie, zodat een luchtdichte verbinding ontstaat.
- ME301 Foliekleefband goed aandrukken op de te verlijmen ondergrond.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME301

Foliekleefband



Een professioneel kleefband met acryllijmlaag en een met vezel versterkte PE drager. Deze tape zorgt voor een luchtdichte afsluiting tussen twee folies onderling of tussen de folie en het achterliggende HSB element. ME301 Foliekleefband is tevens geschikt voor het afdichten rond doorvoeren van de dampremmende folies zoals o.a. schoorstenen, ontluichtingsbuizen en het afdichten bij balken en aansluithoeken.

Productvoordelen

- Duurzame verlijming ook na 10 jaar
- Verouderingsbestendig en omdat er geen weekmakers en harstoevoegingen gebruikt worden, wordt het materiaal niet bros
- Flexibele foliekleefband versterkt met vezelvlies

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html